

Technisches Produktblatt

Cemcolori Pronto



Beschreibung

Cemcolori Pronto ist eine einschichtige Betonoptik. Wegen des einzigartigen Rezepts ist der Cemcolori Pronto ein angenehm zu verarbeitendes Produkt. Cemcolori Pronto ergibt ein gleichmäßiges Farbbild mit einem etwas raueren Aussehen. Das Produkt ist gebrauchsfertig im Eimer und nach dem Mischen mit Pigment gebrauchsfertig. Möglicherweise kann das Pigment bereits vom Lieferanten im Cemcolori Pronto gemischt werden.

Geeignete Untergründe

Siehe geeignete Untergründe für Cemcolori-Böden oder Wand (Seite 7 und 13)

Verarbeitung

Fügen Sie das Pigment in einem Verhältnis von 50 gr. Pigment pro 1 kg Cemcolori Pronto hinzu (dies wurde möglicherweise bereits vom Lieferanten durchgeführt). Dann gut mischen, damit die Mischung glatt und gut vermischt wird.

Mindestens 2 Minuten bei hoher Geschwindigkeit mischen.

Wenn gewünscht, fügen Sie 1 bis 2 % Wasser hinzu, um ein gleichmäßigeres Endresultat zu erzielen.

Cemcolori Pronto kann dann in einer Schicht aufgetragen werden. Durch das Befeuchten der Traufel mit einem Pflanzenspray kann Cemcolori Pronto stärker verdichtet werden. Das gröbere und längere Schleifen verleiht dem Produkt eine offenere Struktur.

Bei der Verarbeitung darf die Luftfeuchtigkeit 65% nicht überschreiten. Die Umgebungstemperatur und der Untergründe müssen mindestens 18 Grad Celsius betragen. Jeder Luftzug sollte vermieden werden, Belüftung ist erlaubt.

Verbrauch

Der Verbrauch von Cemcolori Pronto an Wänden beträgt 1000 bis 1250 g / m²

Der Verbrauch von Cemcolori Pronto am Boden beträgt 1250 g / m²

Verpackungseinheiten

5 kg oder 15 kg Eimer Cemcolori Pronto.

Technisches Produktblatt

Cemcolori Pronto 2 Media



Beschreibung

Cemcolori Pronto 2 Media ist eine zweilagige Betonoptikbeschichtung, mit der mehr Zeichnung erzeugt werden kann als mit Pronto. Abhängig von der gewünschten Optik kann sowohl eine ruhige als auch eine lebendigere Struktur erzielt werden. Das Produkt ist gebrauchsfertig im Eimer und kann nach dem Einmischen des Pigments direkt verarbeitet werden. Das Pigment kann auf Wunsch bereits vom Lieferanten in die Cemcolori Pronto-Masse eingemischt werden.

Cemcolori Pronto 2 Media wird in zwei Schichten aufgetragen. Dafür gibt es zwei Optionen:

- Option 1: Zwei Schichten Pronto 2 Media übereinander. Dies ergibt ein etwas gröberes und lebendigeres Endergebnis als Option 2.
- Option 2: Eine Schicht Pronto 2 Media, darüber eine Schicht Pronto Fino – für ein besonders glattes Ergebnis.

Verbrauch

Verbrauch auf Wänden: ca. 600–800 g/m² pro Schicht

Verbrauch auf Böden: ca. 750–1000 g/m² pro Schicht

Gebindegrößen

Eimer mit 4 kg oder 16 kg Cemcolori Pronto 2 Media.

Hinweise

Cemcolori Pronto, Pronto 2 Media und Pronto Fino werden mit dem Lack wasserfest gemacht. Die Verwendung auf Duschwänden ist unproblematisch. Das Produkt ist jedoch nicht geeignet für Böden im Nassbereich (Dusche) sowie für Möbel, die im Außenbereich der Witterung ausgesetzt sind. Cemcolori Pronto 2 Media kann mit PU Finish oder PU Supercoat versiegelt werden.

Bei dunklen Pronto-Böden beim Lackieren vorsichtig sein: Wenn eine Pinselspur zu lange stehen bleibt, kann sie sichtbar bleiben.

Technisches Produktblatt

Cemcolori Pronto Fino



Beschreibung

Um ein glatteres Endergebnis zu erzielen, kann Cemcolori Pronto mit einer extra Schicht Cemcolori Pronto Fino versehen werden. (dann wird es ein 2-Schicht-System sein) Die glattere Oberfläche bedeutet, dass der Boden etwas mehr Muster aufweist. Die Cemcolori Pronto Fino ist ebenfalls gebrauchsfertig im Eimer und nach dem Mischen mit Pigmenten einsatzbereit. Das Pigment kann dem Cemcolori Pronto Fino vom Lieferanten beigemischt werden.

Verbrauch

Der Verbrauch von Cemcolori Pronto Fino an Wänden beträgt circa 200 bis 250 g / m²
Der Verbrauch von Cemcolori Pronto Fino am Boden beträgt 250 g / m²

Verpackungseinheiten

1 kg oder 4 kg Eimer Cemcolori Pronto Fino.

Kommentare

Cemcolori Pronto ist mit dem Lack wasserdicht. Es ist kein Problem, Cemcolori Pronto an den Duschwänden zu verwenden. Das Produkt ist nicht für Fußboden in Nassräumen (Duschen) und für Möbel geeignet, die bei jedem Wetter draußen stehen.

Unbehandeltes Holz sollte immer mit Epoxy Primer grundiert werden.

Um der Farbe, des Basis-Cemcolori näher zu kommen, fügen Sie 50 Gramm Pigment pro Kilo Pronto zu.
Seien Sie vorsichtig, wenn Sie dunklen Pronto-Böden lackieren. Wenn die Pinselspur schon angetrocknet ist, kann sie hervorstechen.